



ベンジャミンムーア ペイント  
**FRESH START HIGH-HIDING ALL PURPOSE PRIMER 046**  
**フレッシュスタート ハイハイディング プライマー**

非常に優れた隠ぺい力を誇る万能水性プライマー。下地のシミや汚れもしっかりカバーします。特に色を思い切って変えたいときにおすすめです046-00（白）、046-04（上塗り）が鮮やかな濃色の場合の2種類をご用意しています。濃色用プライマーは、VOCをほとんど含まないGennex顔料で調色されるので、環境と人にやさしい仕上がりです。

ベンジャミンムーアペイントはホルムアルデヒド、水銀、鉛、クロム酸、トルエン、キシレンを一切含んでいません。

※標準塗布量ならびに塗装可能面積は個々の条件により異なります。

荷姿	19リットル	3.8リットル	0.95リットル
色	25キログラム		
色	白、各色		
艶	5.1キログラム		
艶	1.2キログラム		
比重	低い艶があります(1分艶有り)		
比重	1.23-1.25		
推奨塗膜厚	0.0965mm (施工時)		
推奨塗膜厚	0.0356mm (乾燥時)		
乾燥時間の目安	指触:1時間		
乾燥時間の目安	塗り重ね:2~3時間		
塗膜性能を保つ	10~32℃		
施工面温度	5~35℃		
保管温度	0.13kg/平米/回		
標準塗布量	1回塗りで 200平米	1回塗りで 40平米	1回塗りで 10平米
塗装可能面積	2回塗りで 100平米	2回塗りで 20平米	2回塗りで 5平米

- ◆最高の隠ぺい力
- ◆高い密着性
- ◆セルフレベリング
- ◆防カビ機能
- ◆速乾
- ◆低臭

F☆☆☆☆告示対象外  
 不燃材料認定番号NM-1786

**施工上の要点・注意事項**

- ・開缶後はよく攪拌し、中身を均一にしてから使用してください。
- ・常に結露が予測される場所への塗装は避けてください。
- ・性能を発揮する塗膜を形成するために、気温5℃(施工対象面は10℃以下)35℃(施工対象面は32℃)以上での施工は避けてください。
- ・低VOCのため5℃以下で保管すると凍結のおそれがあります。凍結は避け、保管は5℃以上、35℃以下でしてください。
- ・保管の際はしっかりと蓋を閉め、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
- ・無希釈でお使いください。
- ・素地の乾燥は十分に行ってください。(含水率10%以下、phの値9以下)
- ・換気は十分に行ってください。
- ・施工前に対象施工面をきれいに清掃し埃等を取り除いてください。特に水性塗料はワックスや油汚れを嫌いますので、このような場合には中性洗剤で完全に除去してください。
- ・裏面に割れやめくれがある場合は施工前に必ず補修してください。補修後は接着剤が完全に乾燥したことを確かめてから施工を始めてください。
- ・既存塗装面で旧塗装の剥がれがある場合は完全に除去します。旧塗膜には鉛等の有害物質が含まれている場合があるので必ずマスクなどの保護資材を使用してください。
- ・下地が一般的に硬かったり特殊な場合には施工前にお問い合わせください。

- ・上塗りに鮮やかな赤、黄、青、緑系のカラーを施工する場合は、白ではなく上塗りの色に合わせて調色する濃色用プライマーをご用意ください。
- ・防カビの機能はありません。
- ・ローラーは中級以上の中毛、または短毛のウールローラーを使用してください。
- ・樹脂の含有率が高いため刷毛とローラーでは塗装面の仕上がりの肌が違います。ローラーで見切りぎりぎりまで施工し、ダメ込み面はできるだけ少なくしてください。
- ・缶の中での塗膜形成を防ぐために表面に特殊な薬品を塗布しごく薄いコーティングをしています。米国からの輸入の段階でまれにこのコーティングが塗料内部に入りこみダマとなることがありますので、予めスキット等で流していただくことをお勧めします。
- ・小さいお子様の誤飲等の事故を防ぐために塗料の保管には十分気をつけてください。
- ・万一目や口に入ったり使用中皮膚等に異常を感じた場合は、直ちに大量の水で洗い流し速やかに医師の診断を受けてください。

※その他、ペイントの取扱いについての一般的な注意事項の詳細については、製品安全データシートをご参照ください。

**標準施工仕様**

※下記の各数値はすべて標準のもので、施工面の形状や下地の状態、環境条件や施工条件により多少の幅が生じる場合があります。

工程	塗料名	施工方法	塗り回数	面積と塗布量	希釈率	施工間隔
素地調整				・施工面に付着している汚れ、ごみ、塵、埃等を取り除き清浄面にします。 ・クロスの浮き、剥がれ等は補修をし、完全にクロスが乾いた状態にしてください。十分に素地を乾燥させてください。 ・塗装鋼板の場合、施工面の割れや膨れ、浮き等はケレン工具を用いて取り除き、清浄な面にします。 ・サビは電動工具やサンドペーパーを用いて取り除き、予め水性サビ止め塗料を施工してください。 ・デコラ板の場合、表面が滑らか過ぎてローラーが回らない場合がありますので、全体的に軽くサンドペーパーをかけてください。		
下塗り	046 フレッシュスタート ハイハイディング プライマー	刷毛 ローラー エアスプレー	1~2回	0.13kg/平米/1回 1回塗りで、ガロン(3.8リットル)あたり約40平米の施工が可能。	無希釈	2時間以上
上塗り	ベンジャミンムーア 各種ペイント	刷毛 ローラー エアスプレー	2回	0.13kg/平米/1回 2回塗りでガロン(3.8リットル)あたり約20平米の施工が可能。 ※上塗りは2回してください。	無希釈	2~3時間

**上塗り製品のご案内**

■オーラ  
 522マット/524エッグシェル/528セミグロス



■リーガル セレクト  
 548マット/549エッグシェル/551セミグロス



■ウルトラスペック500  
 N536フラット/ N538エッグシェル/N549セミグロス



※詳細については各製品のTDSをご覧ください。  
 ※上塗りについてご質問がありましたら弊社までお問い合わせください。

ベンジャミンムーアペイント日本総輸入販売元

B.M. ジャパン株式会社

TEL.03-6440-0812 FAX.03-6440-0813 <http://benjaminmoore.co.jp/>

テクニカルデータシート、製品安全データシートは、弊社ホームページからダウンロードいただけます。